

Chevraux

Verwendung: Schuhoberleder, besondere Feintäschner / Täschner
Rohware: Zickel und Ziegen
Gerbung: früher Zweibadgerbung, heute Einbadgerbung, Chrom
Nachgerbung: --
Aussehen: glatt, glanzgestoßen, charakteristischer Ziegennarben
Zurichtung: traditionelle Kaseinzurichtung, moderne glänzende PU - Zurichtung, keine starke Deckung
Lederstärken: 0,6 - 1,2 mm
Griff & Stand: Sprung, flach, fest
Bemerkungen: hochwertige Leder, strapazierfähig

Chevretten

Verwendung: Schuhoberleder, besondere Feintäschner / Täschner
Rohware: Lamm und Schafleder
Gerbung: Chromgerbung
Nachgerbung: pflanzliche oder synthetische Nachgerbung (stark)
Aussehen: glatt, evtl. glanzgestoßen oder Bügelzurichtung, wenig gedeckt
Zurichtung: traditionelle Kaseinzurichtung, moderne glänzende PU - Zurichtung, keine starke Deckung
Lederstärken: 0,6 - 1 mm
Griff & Stand: möglichst Sprung, flach, fest
Bemerkungen: Chevrauximitation, weniger strapazierfähig
Nur ausgesuchte 1a Rohware

Ziegenoberleder

Verwendung:	Schuhoberleder, besondere Feintäschner / Täschner Rohware: Zickel, Ziegen
Gerbung:	Chromgerbung, Vegetabilgerbung, synthetische Gerbung
Nachgerbung:	pflanzliche oder synthetische Nachgerbung (wenig - stark)
Aussehen:	glatt oder geschrumpft, evtl. glanzgestoßen oder
Zurichtung:	Bügelzurichtung, traditionelle Kaseinzurichtung, moderne glänzende PU - Zurichtung, Deckfarbenzurichtung, wenig bis starke Deckung
Lederstärken:	0,6 - 1,5 mm
Griff & Stand:	flach bis voluminös, weich bis fest, evtl. Sprung
Bemerkungen:	strapazierfähig & vielfältig.

Rindoberleder

Verwendung:	Schuhoberleder, besondere Feintäschner / Täschner Rohware: Rinder (Rinder, Kühe, Bullen)
Gerbung:	Chromgerbung, ** (modern) Vegetabilgerbung , ** (modern) synthetische Gerbung
Nachgerbung:	pflanzliche oder synthetische Nachgerbung (stark)
Aussehen:	glatt, geprägt, gemillt, evtl. glanzgestoßen, Bügelzurichtung, Polierzurichtung
Zurichtung:	traditionelle Kaseinzurichtung, moderne glänzende PU - Zurichtung, Deckfarbenzurichtung, Nitro, wenig bis starke Deckung
Lederstärken:	1,2 - 2,4 mm
Griff & Stand:	voluminös, weich bis fest
Bemerkungen:	strapazierfähig & vielfältig, ohne Losnarbigkeit

Fahlleder / Sandalenleder

Verwendung:	Schuhoberleder, besondere Feintäschner / Täschner bzw. Sattlerware, technische Leder: z.B. Faßfalleleder, Boxpuppen Rohware: Rinder (Rinder, Kühe, Kalbinnen)
Gerbung:	Vegetabilgerbung, evtl. in Kombination mit einer synthetischen Gerbung
Nachgerbung:	--
Aussehen:	glatt, oft Natur, Anilin, evtl. glanzgestoßen, geprägt
Zurichtung:	Bügelzurichtung, Polierzurichtung ohne !, Anilinzurichtung, traditionelle Kaseinzurichtung, moderne glänzende PU - Zurichtung, Deckfarbenzurichtung, Nitro, keine bis wenig bis starke Deckung
Lederstärken:	1,6 - 3 mm
Griff & Stand:	voluminös, weich
Bemerkungen:	sehr strapazierfähig & vielfältig Edles festes Schuhwerk, langlebige Täschnerware i. d. Regel naturell verarbeitet, manchmal Fleischseite nach außen verarbeitet, Wichsleder. Sandalenleder wird i. d. R. weniger stark gefettet.

Waterproof

Verwendung:	Schuhoberleder, besondere Feintäschner / Täschner bzw. Sattlerware, Rohware: Rinder (Rinder, Kühe, Bullen)
Gerbung:	Chromgerbung
Nachgerbung:	Kombinationen mit synthetischen / pflanzlichen Gerbstoffen
Aussehen:	glatt, geprägt, Bügelzurichtung,
Zurichtung:	moderne PU - Zurichtung, Deckfarbenzurichtung, Nitro, gute Deckung
Lederstärken:	1,8 - 2,4 mm
Griff & Stand:	fest bis weich, fester Narben
Bemerkungen:	sehr strapazierfähig & vielfältig gebrauchsfestes Schuhwerk, langlebige Täschnerware gute Wasserabweisung

Juchtenleder

Verwendung:	Schuhoberleder, besondere Täschner bzw. Sattlerware, Rohware: Rinder (Rinder, Kühe, Kalb)
Gerbung:	Vegetabilgerbung (klassisch mit Weidenrinde), evtl. in Kombination mit einer synthetischen Gerbung modern mit Chromgerbung und pflanzlicher Nachgerbung
Nachgerbung:	--
Aussehen:	glatt, rillenartige Prägung, Prägung,
Zurichtung:	Anilin, moderne PU - Zurichtung, Deckfarbenzurichtung, Nitro, keine wenn naturell, wenig bis starke Deckung
Lederstärken:	1,6 - 3 mm
Griff & Stand:	voluminös, fest, fester anliegender Narben
Bemerkungen:	sehr strapazierfähig & vielfältig gebrauchsfestes Schuhwerk, langlebige Täschnerware, durch Birkenteerölbehandlung typischer Geruch, Waterproof

Rindbox

Verwendung:	Schuhoberleder, besondere Täschner bzw. Sattlerware, Rohware: Rinder (Rinder, Kühe)
Gerbung:	Chromgerbung
Nachgerbung:	pflanzlich / synthetisch
Aussehen:	glatt, geprägt,
Zurichtung:	Anilin, Kaseinzurichtung, Glanzstoßzurichtung Bügelzurichtung, Nitro, wenig bis starke Deckung
Lederstärken:	1,6 - 2,5 mm
Griff & Stand:	Sprung, voll, fest, fester anliegender Narben
Bemerkungen:	sehr strapazierfähig & formbeständig gebrauchsfestes Schuhwerk, keine Losnarbigkeit

Polierleder, pull up, crazy horse

Verwendung:	Schuhoberleder, besondere Täschner bzw. Sattlerware, Rohware: Rinder (Rinder, Kühe)
Gerbung:	Chromgerbung, pflanzliche Gerbung
Nachgerbung:	pflanzlich / synthetisch oder ohne
Aussehen:	glatt, geprägt als Effekt,
Zurichtung:	Anilin, Kaseinzurichtung, Oel, Wachs und
Fettzurichtung	keine Deckung
Lederstärken:	1,6 - 2,0 mm
Griff & Stand:	voll, weich bis fest, glatter leuchtender oder matt polierte
Bemerkungen:	Oberfläche. möglichst formbeständig, schweres Schuhwerk, Täschnerware, möglichst keine Losnarbigkeit, möglichst nicht lappig, bei pull up oder crazy horse Effekt durch mehr oder weniger starken Hellaufzug

Schleifbox

Verwendung:	Schuhoberleder, Täschner bzw. Sattlerware, Rohware: Rinder (Rinder, Kühe)
Gerbung:	Chromgerbung
Nachgerbung:	pflanzlich / synthetisch
Aussehen:	geprägt, geport, kaschiert
Zurichtung:	Bügelzurichtung, Nitro, Deckfarbenzurichtung, starke Deckung
Lederstärken:	1,0 - 2,2 mm
Griff & Stand:	voll, weich - fest, möglichst fester anliegender Pressnarben oder Pressporen
Bemerkungen:	möglichst keine Losnarbigkeit, Narben angeschliffen = corrected grain, tiefer Schliff, oft aufwendige Zurichtungen und angefärbte Appreturen für einen vollnarbiges anilinartiges Aussehen.

Boxcalf

Verwendung:	Schuhoberleder, besondere Täschner bzw. Sattlerware, Rohware: Kalb
Gerbung:	Chromgerbung
Nachgerbung:	pflanzlich / synthetisch
Aussehen:	glatt, gekrispelt,
Zurichtung:	Anilin, Kaseinzurichtung, Glanzstoßzurichtung Bügelzurichtung, Nitro, wenig bis mittlere Deckung
Lederstärken:	0,7 - 1,5 mm
Griff & Stand:	Sprung, fest, fester & feiner anliegender Narben
Bemerkungen:	sehr strapazierfähig & formbeständig gebrauchsfestes Schuhwerk, keine Losnarbigkeit

Kalboberleder

Verwendung:	Schuhoberleder, Täschner bzw. Sattlerware, Rohware: Kalb
Gerbung:	Chromgerbung oder pflanzliche Gerbung
Nachgerbung:	pflanzlich / synthetisch
Aussehen:	glatt, gekrispelt, geprägt
Zurichtung:	Anilin, Kaseinzurichtung, Glanzstoßzurichtung Bügelzurichtung, Nitro, Deckfarbenzurichtung, moderne PU Zurichtung, wenig bis mittlere Deckung, wenn pflanzlich gegerbt oft natur.
Lederstärken:	0,8 - 1,6 mm
Griff & Stand:	weich bis fest, fester & feiner anliegender Narben
Bemerkungen:	sehr strapazierfähig & formbeständig gebrauchsfestes Schuhwerk, keine Losnarbigkeit

Roßoberleder, Roßchevraux, Roßbox

Verwendung: Schuhoberleder, Täschner bzw. Sattlerware,
Rohware: Roßhals, Roßspiegel, Fohlen

Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche Gerbung

Nachgerbung: pflanzlich / synthetisch

Aussehen: glatt, natur

Zurichtung: Anilin, Kaseinzurichtung, Glanzstoßzurichtung
Bügelzurichtung, wenig, wenn pflanzlich gegerbt oft natur.

Lederstärken: 0,8 - 1,6 mm

Griff & Stand: weich bis fest, fester & feiner anliegender Narben

Bemerkungen: sehr strapazierfähig & evtl. formbeständig
gebrauchsfestes Schuhwerk, keine Losnarbigkeit
Wenn der Hals verarbeitet und glanzgestoßen wird
= Roßchevraux sonst Roßbox

Känguruhoberleder

Verwendung: Schuhoberleder, Täschner bzw. Sattlerware,
Rohware: Känguruh

Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche Gerbung

Nachgerbung: pflanzlich / synthetisch

Aussehen: glatt, natur

Zurichtung: Anilin, Kaseinzurichtung, Glanzstoßzurichtung
Bügelzurichtung, Nitro, Deckfarbenzurichtung, moderne
PU Zurichtung, wenig bis mittlere Deckung, wenn pflanzlich gegerbt oft natur.

Lederstärken: 0,6 - 1,2 mm

Griff & Stand: weich bis fest, fester & feiner anliegender Narben

Bemerkungen: sehr strapazierfähig
gebrauchsfestes Schuhwerk, keine Losnarbigkeit

Reptilleder, Fischleder, Froschleder und Hühnerfüße

Verwendung:	Schuhoberleder, bzw. Besatzleder für Applikationen Täschner und Sattlerware, Bekleidung
Rohware:	Krokodil, Schlange, Eidechse, Robbe, Seelachs, Aal, Haifisch, Kabeljau, Forelle und Barsch, Ochsenfrosch, Hühnerbein und Truthahnbein
Gerbung:	Chromgerbung oder pflanzliche Gerbung bzw. wegen natürlicher Pigmentierung Weißgerbung
Nachgerbung:	pflanzlich / synthetisch oder ohne
Aussehen:	natürlich oder gebügelt
Zurichtung:	Anilin, Kaseinzurichtung, Glanzstoßzurichtung selten Deckfarbenzurichtung oder moderne PU Zurichtung, keine Deckung, wenn pflanzlich gegerbt
	oder weiß gegerbt naturbelassen.
Lederstärken:	0,3 - 0,9 mm
Griff & Stand:	weich bis fest,
Bemerkungen:	oft nicht sehr strapazierfähig

Schweinsoberleder

Verwendung:	Schuhoberleder, Täschner bzw. Sattlerware, Rohware: Schweinscroupon
Gerbung:	Chromgerbung oder pflanzliche Gerbung
Nachgerbung:	pflanzlich / synthetisch
Aussehen:	glatt, natur
Zurichtung:	Anilin, Kaseinzurichtung, Glanzstoßzurichtung Bügelzurichtung, Nitro, Deckfarbenzurichtung, moderne PU Zurichtung, wenig bis mittlere bis starke Deckung, wenn pflanzlich gegerbt oft natur.
Lederstärken:	0,7 - 1,5 mm
Griff & Stand:	weich bis fest, fester anliegender Narben
Bemerkungen:	sehr strapazierfähig & formbeständig gebrauchsfestes Schuhwerk, keine Losnarbigkeit oft als Konaporc mit angeschliffenen Narben

Lackoberleder

Verwendung: Schuhoberleder, Täschner bzw. Sattlerware,
Rohware: Kalb, Ziege, Rind und Spalt

Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche Gerbung

Nachgerbung: pflanzlich / synthetisch

Aussehen: glatt, geprägt, hochglänzend

Zurichtung: moderne hochglänzende PU Zurichtung,
starke Deckung

Lederstärken: 0,8 - 2,2 mm

Griff & Stand: mittelweich bis fest,

Bemerkungen: Geruch ! Haftung ! Klebrigkeit ! Knickfestigkeit !

Rindspaltoberleder

Verwendung: Schuhoberleder, Täschner bzw. Sattlerware,
Rohware: Rindspalt

Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche Gerbung

Nachgerbung: pflanzlich / synthetisch

Aussehen: geprägt oder geport

Zurichtung: Bügelzurichtung, Nitro, Deckfarbenzurichtung, moderne
PU Zurichtung, starke Deckung

Lederstärken: 0,8 - 2,4 mm

Griff & Stand: standig bis fest

Bemerkungen: oft mit Folien kaschiert

Rindspaltvelourleder

Verwendung: Schuhoberleder, Bekleidung,
Rohware: Rindspalt

Gerbung: Chromgerbung

Nachgerbung: mineralisch / pflanzlich / synthetisch

Aussehen: geschliffene Oberfläche

Zurichtung: evtl. Anilin, Griff und Ausrüstung

Lederstärken: 0,8 - 1,8 mm

Griff & Stand: weich bis fest, Schreibeffekt

Bemerkungen: Ausrüstung und Reißfestigkeit erforderlich

Rindvelourleder, Rindvelouoberleder (Hunting)

Verwendung: Bekleidung, Schuhoberleder,
Rohware: Rind
Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche Gerbung
Nachgerbung: mineralisch / pflanzlich / synthetisch
Aussehen: geschliffene Fleischseite als Gebrauchsoberfläche
Zurichtung: evtl. Anilin, Griff und Ausrüstung
Lederstärken: 0,7 - 2,4 mm
Griff & Stand: weich bis fest, Schreibeffect
Bemerkungen: wenn pflanzlich gegerbt dann Wachsleder

Rindnubuk, Rindnubukoberleder, Kalbnubuk, Lammnubuk

Verwendung: Bekleidung, Täschner, Schuhoberleder,
Rohware: Rind, Kalb, Lamm
Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche Gerbung
Nachgerbung: mineralisch / pflanzlich / synthetisch
Aussehen: angeschliffene Narbenseite als Gebrauchsoberfläche
Zurichtung: evtl. Anilin, Griff und Ausrüstung
Lederstärken: 0,7 - 2,4 mm
Griff & Stand: weich bis fest, Schreibeffect
Bemerkungen: Ausrüstung unbedingt erforderlich,
zu tiefer Schliff = Spalt

Ziegenvelour, Lammvelour, Kalbvelour, Schweinsvelour,

Verwendung: Bekleidung, Täschner, Schuhoberleder,
Rohware: Ziege, Lamm, Kalb, Schwein
Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche Gerbung
Nachgerbung: mineralisch / pflanzlich / synthetisch
Aussehen: geschliffene Fleischseite als Gebrauchsoberfläche
Zurichtung: evtl. Anilin, Griff und Ausrüstung
Lederstärken: 0,7 - 1,5 mm
Griff & Stand: weich bis fest, Schreibeffect
Bemerkungen: Ausrüstung unbedingt erforderlich

Wildleder

Verwendung:	Bekleidung, Täschner, Schuhoberleder,
Rohware:	Rotwild, Rentier, Känguruh, Antilope, Gazelle, Elch, Büffel, Gemse,
Gerbung:	Chromgerbung oder pflanzliche Gerbung
Nachgerbung:	mineralisch / pflanzlich / synthetisch
Aussehen:	geschliffene ehemalige Narbenseite als Velourseite für die Gebrauchsoberfläche
Zurichtung:	evtl. Anilin, Griff und Ausrüstung
Lederstärken:	0,7 - 1,5 mm
Griff & Stand:	weich bis fest, Schreibeffect
Bemerkungen:	Ausrüstung unbedingt erforderlich

Schrumpfleider

Verwendung:	Bekleidung, Täschner, Schuhoberleder, Polster
Rohware:	Ziege, Schaf, Rind und Kalb
Gerbung:	Schrumpferbung mit anschließender Chromgerbung oder pflanzlicher Gerbung
Nachgerbung:	ohne
Aussehen:	mehr oder weniger stark zusammengezogene Oberfläche
	mit unterschiedlichen Erhöhungen der Narbenkuppen.
Zurichtung:	Anilin, Griff und Ausrüstung
Lederstärken:	0,9 - 2,5 mm
Griff & Stand:	weich bis fest
Bemerkungen:	Ausrüstung unbedingt erforderlich