

Abstoßfett

Abstoßfett (traditionelle Betrachtung)

Vom gefetteten Oberleder, z. B. vom Wichsleder, stößt man das überschüssige, aufsitzende Fett von beiden Seiten ab. Zuerst wird die Aasseite vorgenommen und mit einem scharfen Stahlschlicker das Fett beseitigt, dabei aber die ohnehin dünneren Flanken und Seitenteile nur wenig berührt, damit sie voller bleiben. Wenn die Aasseite rein abgestoßen ist, wird das Fett von der Narbenseite entfernt, wozu gewöhnlich ein scharfes, glatt poliertes Blanchiereisen ohne Draht benutzt wird. Man gewinnt so das Abstoßfett, welches entweder direkt zur Ansetzung neuer Schmiere verwendet oder vorher gereinigt wird.

Das Reinigen- des Abstoßfettes (traditionelle Betrachtung)

erfolgt in gleicher Weise wie bei den anderen Abfallfetten. Manchmal begnügt man sich mit einfachem Auskochen der Fette in Wasser, dem man Kochsalz zusetzt. Hierbei rührt man das Fett tüchtig, während das Wasser kochend erhalten wird und stellt das Feuer ab, sobald das Fett klar zur Oberfläche aufsteigt, läßt abkühlen und schöpft das gereinigte Fett ab.

Soll das letztere gründlicher gereinigt werden, so setzt man in einem säurefesten Gefäß (aus Steingut) zu dem Fett etwa die gleiche Menge verdünnte Schwefelsäure, von ungefähr 25° Be, erwärmt die Flüssigkeit unter stetem Umrühren auf 60—70°C und kocht zuletzt eine Zeitlang auf. Dann läßt man abkühlen und schöpft das gereinigte Fett ab. Um die hierbei zurückgebliebene Säure zu neutralisieren, gibt man das Fett in ein Gefäß und setzt eine kalte, nicht zu starke Sodalösung (etwa 10 T. Soda in 100 T. Wasser gelöst) nach und nach zu und rührt tüchtig durch. Man prüft mit rotem Lackmuspapier und hört mit dem Zusatz der Sodalösung auf, sobald das Reagenspapier sich blau zu färben beginnt. Man kocht auf, läßt abkühlen und schöpft das Fett ab. Wird das Abstoßfett gereinigt, so können ihm selbstverständlich auch andere Abfallfette zugesetzt und zu gleicher Zeit der Reinigung unterworfen werden.

Kategorien:

[Alle-Seiten](#), [Gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Fettung](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#)

Quellenangabe:

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](https://www.lederpedia.de) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus [Lederpedia.de](https://www.lederpedia.de) muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend erfolgen.

[www.Lederpedia.de](https://www.lederpedia.de) - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

From:

<https://www.lederpedia.de/> - **Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon**

Permanent link:

<https://www.lederpedia.de/lederbegriffe/abstossfett>

Last update: **2019/05/02 17:36**

