

Aluminiumacetat essigsäure Tonerde

Aluminiumacetat essigsäure Tonerde

Aluminiumacetat oder essigsäure Tonerde wird in der Färberei auch bei Sämischleder als Beize und zum Wasserdichtmachen von Wollgeweben benutzt, wobei es häufig mit Kalialaun, Kalium-Azetat und -Sulfat versetzt wird. Es kommt im Handel hauptsächlich flüssig (8,10 oder 15°Be stark), aber auch als Pulver vor. Es wird durch Doppelersetzung von wässrigen Lösungen irgend eines Azetats durch Aluminiumsulfat gewonnen, indem die klare Lösung des gebildeten Aluminiumacetates durch Abdampfen eingedickt wird. Die Lösung geht an der Luft unter Verlust von Essigsäure in unlösliches basisches Aluminiumacetat über, muß also in gut verschlossenen Flaschen aufbewahrt werden.

Kategorien:

[Alle-Seiten](#), [Gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Färbung](#)

Quellenangabe:

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend erfolgen.

[www.Lederpedia.de](#) - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

Last
update: 2019/05/02 18:13 lederbegriffe:aluminiumacetat_essigsaeure_tonerde https://www.lederpedia.de/lederbegriffe/aluminiumacetat_essigsaeure_tonerde

From:
<https://www.lederpedia.de/> - **Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon**

Permanent link:
https://www.lederpedia.de/lederbegriffe/aluminiumacetat_essigsaeure_tonerde

Last update: **2019/05/02 18:13**

