

Bewegung und Dauer des Äschers

Beim herkömmlichen Äscher ist am Anfang des Prozesses mit kurz aufeinander folgenden Pauselaufzeiten zu arbeiten; 1-3 Std. nach der Zugabe des letzten Äscherchemikalienanteils genügt es dann, jede Stunde 5 Minuten bzw. jede 2. Stunde 10 Minuten bis zum Prozessende zu bewegen. Wird nach der Arbeitsweise der Faßschwöde gearbeitet, ist während des ersten Teilprozesses dieser Arbeitsweise, der eigentlichen Faßschwöde, jede halbe Stunde etwa 5 Minuten das Faß zu bewegen. Nach Ablauf dieses ersten Teilprozesses, d. h. nach der Zugabe des letzten Wasseranteils, kann ebenso wie beim herkömmlichen Äscher jede Stunde 5 Minuten bzw. alle 2 Stunden 10 Minuten bis zum Ende des Prozesses bewegt werden.

Bewegungsgeschwindigkeit:

Wie bei der Weiche ist auch im Äscherprozess die Bewegungsgeschwindigkeit der Arbeitsgefäße nicht zu hoch zu wählen. Auf jeden Fall gilt, daß je mehr ein Arbeitsgefäß Fassungsvermögen hat, also je mehr Hautmaterial verarbeitet werden kann, desto geringer muss die Bewegungsgeschwindigkeit des Arbeitsgefäßes gewählt werden. Diese ist wiederum abhängig von der Art des verwendeten Arbeitsgefäßes:

Faß:	1-3 Umdrehungen/min
Mixer:	etwa doppelt so hoch wie beim Fass
Segment-Trommel:	etwa wie beim Faß

Dauer des Äschers:

Die Dauer des Äscherprozesses richtet sich vor allem nach der Art des herzustellenden Leders, aber auch nach den Gepflogenheiten des jeweiligen Gerbers. Man kann darüber daher nur allgemeine Angaben machen:

Lederart	Äscherdauer
Oberleder, Bodenleder	14 bis höchstens 16 Stunden
Möbelleder	16 - 24 Stunden
Bekleidungsleder, Handschuhleder (zügiges, weich)	36 Stunden bis 10 Tage

Kategorien:

[Alle-Seiten](#), [Gesamt](#), [Äscher](#), [Ausbildung](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#)

Quellenangabe:

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend erfolgen.

www.Lederpedia.de - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

From:

<https://www.lederpedia.de/> - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Permanent link:

https://www.lederpedia.de/lederherstellung/aescher/bewegung_und_dauer_des_aeschers

Last update: **2019/04/26 19:37**

