

Waschen nach dem Äscherprozess

An dem geäscherten Hautmaterial befinden sich noch Reste der zerstörten Haare. Es haftet noch eine beträchtliche Menge der Äscherchemikalien an dem Hautmaterial, da diese durch das Ablassen der Äscherrestflotte nicht entfernt werden konnte. Früher wurden diese Reste durch das sogenannte Spülen entfernt, d. h. in das Arbeitsgefäß wurde fortlaufend Wasser eingeleitet. Hierbei erfolgte ein fortlaufendes Abfließen von Wasser.

Während dieses Spülprozesses wurde das Gefäß bewegt; wenn es sich um den Haspel handelt, die Schaufelräder bewegt. Dieser Prozess benötigte unter Umständen eine Dauer bis zu 1 Stunde und mehr. Heute ist man zum sogenannten Waschprozess übergegangen. Dieser bringt neben einer deutlichen Einsparung an Wasser eine wesentlich bessere Vorreinigung des geäscherten Hautmaterials. Zur Durchführung dieses Waschprozesses wird in das Arbeitsgefäß Wasser eingeleitet, und zwar in Mengen, die ähnlich sind denjenigen, die man zum Äscherprozess benötigte.

Nach Beendigung des Zulaufens von Wasser wird das Arbeitsgefäß in Bewegung gesetzt. Nach 5-10 Minuten Bewegung wird die Waschflotte abgelassen. Dieser Prozess kann noch ein- bis zweimal wiederholt werden. Die Temperatur des Waschwassers richtet sich nach der Temperatur, die bei den nachfolgenden Prozessen des Entkalkens und Beizens benötigt wird.

Wird nach dem Waschprozess ein mechanischer Prozess eingeschaltet, wird die Temperatur im allgemeinen auf 20 - 25° C eingestellt.

Kategorien:

[Alle-Seiten](#), [Gesamt](#), [Äscher](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Ausbildung](#)

Quellenangabe:

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend erfolgen.

[www.Lederpedia.de](https://www.lederpedia.de) - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

From:
<https://www.lederpedia.de/> - **Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon**

Permanent link:
https://www.lederpedia.de/lederherstellung/aescher/waschen_nach_dem_aescherprozess

Last update: **2019/04/26 19:54**

