

# Wasserwarzen Wasserflecken

Bei manchen Lederarten treten durch Nässeinwirkung Quellungserscheinungen auf, die nachdem Auftrocknen nicht wieder vollständig verschwinden, sondern sich in kleineren oder größeren Quellflecken (Wasserwarzen) oder angequollenen Rändern (Quellstreifen) äußern. Vorwiegend sind vollnarbige Leder mit vegetabilisch-synthetischer Gerbung oder Chromleder mit stärkerer Nachgerbung davon betroffen, die während der Zurichtarbeiten glanzgestoßen oder mit stärkerem Druck gebügelt oder gepresst worden sind. Das zusammengedrückte Lederfasergefüge quillt in der Nässe an, lockert sich und zieht sich beim Trocknen nicht wieder zusammen, so dass sich die aufgequollenen Stellen von den angrenzenden, nicht durchfeuchteten und damit nicht gequollenen Bereichen abheben.

Siehe auch: [Prüfung des Quellverhaltens von Leder bei Wassereinwirkung Wasserwarzen](#)

---

## Kategorien:

[Alle-Seiten](#), [Gesamt](#), [Lederfehler](#), [ledertechnik](#), [Lederherstellung](#), [Lederbegriffe](#)

---

## Quellenangabe:

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

## Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend erfolgen.

---

[www.Lederpedia.de](#) - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

---

From:

<https://www.lederpedia.de/> - **Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon**

Permanent link:

<https://www.lederpedia.de/lederfehler/wasserwarzen>

Last update: **2019/04/29 19:07**

