Wasserverdünnbare Lederdeckfarben

Entsprechend der Tendenz zu bevorzugter Verwendung von Wasser als Verdünnungsmittel der Lederzurichtflotten nehmen diese Lederdeckfarben den bedeutendsten Rang unter den farbgebenden Zurichtmitteln ein. Die Pigmente sind entweder in Casein eingearbeitet oder mit Schutzkolloiden dispergiert. Sie können auch in Nitrocellulose eingebettet, mit organischen Lösemitteln angeteigt und durch geeignete Emulgiermittel derart präpariert sein, daß sie mit Wasser mischbar sind. Eine weitere Möglichkeit für den Aufbau wassermischbarer Farben besteht darin, daß Pigmente in die filmbildende Polymerisatdispersion eingearbeitet werden.

Kategorien:

Alle-Seiten, Gesamt, Lederherstellung, Zurichtung, ledertechnik

---

Quellenangabe:

Quellenangabe zum Inhalt

Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz CC Attribution-Share Alike 4.0 International. Informationen dazu finden Sie hier Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de. Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus Lederpedia.de muss zuvor eine schriftliche Zustimmung (Anfrage via Kontaktformular) zwingend erfolgen.

---

www.Lederpedia.de - *Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon*
Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

---

From:
https://www.lederpedia.de/ - **Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon**

Permanent link:
https://www.lederpedia.de/lederherstellung/zurichtung/wasser_verduennbare_lederdeckfarben

Last update: **2019/04/28 13:34**