

# 62 Fußbekleidungsmaterial in tragehygienischer Sicht

Sonderdruck aus LEDER- UND HÄUTEMARKT Beilage „Gerbereiwissenschaft und Praxis“ - April 1966  
Nr. 62

---

## Fußbekleidungsmaterial in tragehygienischer Sicht

Dr.-Ing. habil. H. Herfeld Direktor der Westdeutschen Gerberschule Reutlingen

Vorgetragen auf der 6. Arbeitstagung für Bekleidungsmedizin am 1. 3. 1966 in Mülheim/Ruhr. Für eine ausführliche Behandlung des gleichen Themas siehe H. Herfeld und G. Königfeld, Das Leder 1965, 229. Dort auch ein umfangreiches Tabellenmaterial.

---

Ich freue mich, daß die Fußbekleidung, über die wir uns bereits auf der Fachsitzung in Mannheim am 12. März 1965 unterhalten haben, nochmals auf die Tagesordnung dieser Tagung gesetzt wurde. Das der seinerzeitigen Fachsitzung gestellte Thema wurde, soweit es den Schuh betrifft, damals insofern nicht ausdiskutiert, als die Vortragenden und Diskussionsredner sich bei der Behandlung des fußgerechten Schuhwerks ausschließlich mit den Einflüssen der Schuhform auf die Fußgesundheit befaßten, die Materialfrage aber völlig ausklammerten und ihre Bedeutung in tragehygienischer Sicht auf einen Hinweis von mir weitgehend negiert wurde. Es wurde vielmehr die Auffassung vertreten, daß Materialfragen für die Tragehygiene keine Rolle spielen und daß es im wesentlichen nur auf die sachgemäße Schuhform ankäme. Ich habe inzwischen in dieser Frage einen Schriftwechsel mit Prof. Thomsen gehabt und ihn anhand von Anschauungsmaterial davon überzeugen können, daß für die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen dem Fuß und seiner Bekleidung neben der fußgerechten Schuhform, deren Bedeutung ich nie bestritten habe, auch der Materialbeschaffenheit eine bedeutsame Rolle zukomme.

Eine Diskussion dieser Fragen scheint mir auch aus der Sicht des Bekleidungsmediziners schon deswegen von besonderer Bedeutung zu sein, weil im Weltraßstab der Lederbedarf aus vielerlei Gründen stärker ansteigt als der Anfall an tierischen Häuten für die Lederproduktion, der ja von einer ganz anderen Größe, nämlich vom Fleischkonsum, abhängig ist, so daß es neben Leder als dem klassischen, seit Jahrhunderten bewährten Bekleidungsmaterial in Zukunft auch Austauschstoffe werden geben müssen. So haben wir seit langem neben der Ledersohle die Gummisohle, anstelle von Lederbrandsohlen werden sog. Lederfaserwerkstoffe, die aus Lederabfällen mit geeigneten Bindemitteln hergestellt werden, aber auch vliesartige Materialien eingesetzt, und Sie haben sicher alle davon gehört, daß auf dem Oberledergebiet neuerdings der amerikanische Dupont-Konzern ein neuartiges Material entwickelt hat, das unter der Bezeichnung „Corfarn“ auf den Markt gebracht wird. Je mehr solche Austauschstoffe dem klassischen Bekleidungsmaterial Leder seinen Platz streitig zu machen versuchen, um so mehr scheint mir ein klarer Vergleich der Eigenschaften wichtig zu sein, um Austauschstoffe nur für solche Zwecke anstelle von Leder einzusetzen, wo sie grundsätzlich nicht schaden können, aber nicht auf dem so heiklen Gebiet des Bekleidungssektors, solange nicht die Eigenschaften den dort aus tragehygienischer Sicht zu stellenden Anforderungen gerecht werden.

Unter diesem Gesichtspunkt haben wir seit Jahren eingehende vergleichende Untersuchungen mit den verschiedensten Materialien - Leder und Kunstleder - für Sohlen, für Brandsohlen und für den Schuhoberbau durchgeführt, die sich nicht nur auf eine eingehende laboratoriumsmäßige Ermittlung von Materialkonstanten beschränkten, sondern zu deren Auswertung auch praktische Trageversuche auf breiter Basis durchgeführt wurden, wobei Leder und Kunstleder stets am gleichen Schuhpaar im Rechts-Links-Versuch verglichen wurden, um jedem Träger in jeder Phase des Versuchs einen direkten Vergleich zu ermöglichen. Diese Untersuchungen haben eine Reihe grundsätzlicher Vorteile des Leders in struktureller und tragehygienischer Hinsicht aufgezeigt und darüber hinaus manche unbewiesenen Auffassungen, Halbwahrheiten usw. durch exakte Zahlen auf ihre Richtigkeit überprüfen und in ihrer Bedeutung für die Fußgesundheit klarlegen können. Ich will in meinem heutigen Referat aus diesem umfangreichen Versuchsmaterial nur 4 Punkte herausstellen, die mir für die Bewertung eines Fußbekleidungsmaterials in tragehygienischer Hinsicht besonders wichtig erscheinen.

---

## **1. Forderung: Das am Schuh verarbeitete Material muß sich der individuellen Form des Fußes anpassen können**

Diese Forderung kann der heutige Schuh von Haus aus nicht voll erfüllen, seit wir nicht mehr den Maßschuh tragen, denn er wird ja in der Schuhfabrik über einen Normalleisten gearbeitet, der nicht auf die individuellen Besonderheiten jedes einzelnen Fußes Rücksicht nehmen kann. Hinzu kommt, daß bei uns im Hinblick auf den geringeren Umfang der meisten Produktionsserien das Mehrweitemsystem nicht so weit ausgebaut ist wie etwa in England und in den USA, wo im Schuhangebot neben der Fußlänge auch die verschiedenen Fußbreiten wesentlich stärker berücksichtigt werden. So ist es verständlich, daß der Schuh, den wir im Laden kaufen, in den ersten Tagen seiner Benutzung an dieser oder jener Stelle des Fußes etwas drückt. Vom verarbeiteten Material muß aber gefordert werden, daß es eine gewisse Dehnbarkeit besitzt, um sich der individuellen Fußform anzupassen. Das gilt sowohl für die Brandsohle, wo sich in verhältnismäßig kurzer Zeit ein „natürliches Fußbett“ ausbilden sollte, das dem Abdruck des Fußes auf weichem Naturboden entspricht, wie insbesondere auch für das Oberleder, das sich in kürzester Zeit der individuellen Fußform anpassen muß, so daß es die Bewegung des Fußes beim Gehvorgang nicht stört, den Fuß nicht zusammendrückt und lokale Abschnürungen die Hautdurchblutung nicht unterbinden.

Entscheidend für die Beurteilung, inwieweit ein Material dieser Forderung gerecht wird, ist die bleibende Dehnung, also die Feststellung, inwieweit ein Material nach Zugbeanspruchung in die ursprüngliche Form zurückkehrt oder die aufgetretene Dehnung beibehält. Eine gewisse bleibende Dehnung ist bei Materialien für Bekleidungszwecke unbedingt erforderlich, insbesondere wenn sie nur einmalig auftritt und bei Dauerbeanspruchung nicht zunimmt. Dadurch wird das Bekleidungsstück in die Lage versetzt, sich der individuellen Fuß- oder Körperform anzupassen und das Wohlbefinden des Trägers zu steigern. Bei Leder ist dieses Verhalten natur- und strukturbedingt gegeben, denn die tierische Haut besteht aus einem komplizierten Geflecht kollagener Fasern, die kreuz und quer ohne erkennbaren Anfang und Ende miteinander verflochten sind. Diese Verflechtung kann bei der Lederherstellung mehr oder weniger aufgelockert werden, und entsprechend kann dem Fertiger jeder für den Verwendungszweck gewünschte Grad an bleibender Verformung gegeben werden, doch kommt dieser auf einer netzartigen Verformung beruhende Teil der Gesamtdehnung nach kurzer Tragedauer zu einem Endzustand, und weitere Dehnungsbeanspruchungen sind dann elastisch und somit reversibel. Daher ist beim Lederschuh nach wenigen Tagen die Anpassung des Oberleders und der Brandsohle an die individuelle Fußform vollzogen. Ist dagegen die bleibende Dehnung zu hoch,

wie etwa bei Gummisohlen, wird schon bei geringer Belastung eine hohe plastische Verformung erhalten, die auch bei wiederholter Beanspruchung fortschreitet. Damit ist das Formhaltevermögen schlecht, und es würden sich am Schuh starke Verformungen der Gummisohlen zeigen, wenn dieser Tendenz nicht durch Einbau von Lederbrand- und -zwischensohlen entgegengewirkt würde. Ist dagegen die bleibende Dehnung zu niedrig, wie dies bei vielen Brandsohlwerkstoffen der Fall ist, so wird die Anpassung an die Leistenform und die Ausbildung eines fußgerechten Fußbettes erschwert. Das gilt insbesondere für die Gruppe der vliesartigen Werkstoffe. Wenn dann noch hinzu kommt, daß die innere Strukturfestigkeit des Materials gering ist, wie Ihnen die Werte für Zugfestigkeit, Stichausreißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit zeigen (und alle Austauschstoffe stehen in ihrer Strukturfestigkeit gegenüber dem Leder wesentlich zurück), so ist verständlich, daß unter dem Druck des Körpers bei gleichzeitiger Durchfeuchtung des Materials unter dem Einfluß des Fußschweißes und der ständigen Reibwirkung des Strumpfes nach verhältnismäßig kurzer Tragedauer ein mehr oder weniger weitgehendes Aufribbeln bis zur völligen Gefügezerstörung der Brandsohle eintritt. Ich zeige Ihnen hier den Unterbau von 2 Schuhpaaren, bei denen das intakte Leder und die zerstörte Vliesbrandsohle nach gleicher Tragedauer zu erkennen sind. Dabei hatten die Träger dieser Schuhe keinen besonders ausgeprägten Schweißfuß, doch sehen Sie, wie stark die Gefügezerstörungen sind, durch die die Schuhe nach einer relativ kurzen Tragedauer völlig unbrauchbar geworden sind.

Auch bei den Oberbaumaterialien liegen die Werte der Restdehnung bei Oberleder nach mehrfacher flächenmäßiger Beund Entlastung wesentlich günstiger als bei dem bereits erwähnten Corfam. Diese Unterschiede machen die wiederholt in der Fachliteratur angeführte Feststellung verständlich, daß sich Corfamschuhe der Fußform nicht genügend anpassen, was auch unsere Trageversuche bestätigten. Wenn der Corfamschuh einmal drückte, so drückte er auch nach langer Tragedauer, weil sich das Oberbaumaterial der individuellen Fußform nicht ausreichend anpassen konnte, während sich das Oberleder beim Lederschuh nach wenigen Tagen der Fußform angepaßt hatte. Die in den Werbeschriften von Dupont aufgestellte Behauptung, daß beim Corfamschuh das Oberbaumaterial längere Zeit ein schönes Aussehen und eine gute Formhaltbarkeit bewahre, ist zwar richtig, aber das wird mit der größeren Gefahr des Drückens der Schuhe und der Unterbindung einer genügenden Hautdurchblutung erkauft. So zeigte sich bei vielen Trägern, daß das Oberleder zahlreiche kleine Falten bildete, die die Abrollbewegung beim Gehen nicht hinderten, Corfam dagegen wenige, aber relativ tiefe Falten unmittelbar im Zehengelenk, die das Drücken der Schuhe noch verstärkten und schmerzhaft lokale Abschnürungen zur Folge hatten. Daß sich bei drei oder vier Trägern gleichzeitig stets an dem Fuß, der den Corfamschuh trug, Hühneraugen bildeten, nicht dagegen an dem Gegenfuß mit dem Lederschuh, sei lediglich der Vollständigkeit halber hier erwähnt.

---

## **2. Forderung: Das am Schuh verarbeitete Material muß sich dem Tagesrhythmus der Änderung der Fußform anpassen**

Man ist nämlich oft zu glauben geneigt, daß der Nachteil des ständigen Drückens beim Corfamschuh sich beheben lasse, wenn man den Schuh etwas größer kaufe. So einfach liegen die Verhältnisse aber nicht, da auch die Fußform nicht konstant ist, sondern im Laufe des Tages unter dem Einfluß des Schweißes und der Ermüdung eine Volumenzunahme erfährt, die in der Ruhe der Nacht wieder zurückgeht. Leder hat nun die Eigenschaft, unter Feuchtigkeitsaufnahme eine Flächenzunahme zu erfahren, die beim Auf trocken wieder abklingt, und es vermag sich damit unter dem Einfluß der Fußausdünstung dem natürlichen Rhythmus der Volumenänderung des Fußes anzupassen. Kunststoffe haben dagegen diese Eigenschaft nicht oder nur in geringem Umfang. Es ist also nicht damit getan, den nächsten Corfamschuh größer zu kaufen, denn ist er am Morgen passend, dann drückt er bestimmt am Abend, paßt er aber am Abend, dann wird er am Morgen zu groß sein. Auch

ein zu großer Schuh wird aber als unangenehm empfunden, da er dem Fuß keinen genügenden Halt gibt. Diese Erscheinung hat sich nicht bei allen Trägern in gleichem Umfang bemerkbar gemacht, eine Reihe von ihnen hat aber über diese Erscheinung, die nach den vorliegenden Zahlen verständlich ist, sehr geklagt. Hier fehlt also den Kunststoffen noch eine weitere wichtige Eigenschaft, nämlich die, sich dem Tagesrhythmus der Änderung des Fußvolumens anzupassen, die uns für den Tragekomfort von besonderer Bedeutung zu sein scheint.

---

### **3. Forderung: Das am Schuh verarbeitete Material muß eine genügende Porosität haben**

Der Fuß scheidet aus Gründen der Thermoregulierung mehr oder weniger große Mengen an Feuchtigkeit (Fußschweiß) ab, wobei diese Ausdünstungen beim gesunden Fuß vorwiegend gasförmig erfolgen, und erst die Behinderung der gasförmigen Ausdünstung durch undurchlässige Hüllen dazu führt, daß sich der Schweiß kondensiert. Beim richtigen Schweißfuß kommt in stärkerem Maße noch eine direkte Abscheidung von Flüssigkeit hinzu. Die Kleidung, in vorliegendem Falle also der Schuh, hat aber die Aufgabe, den menschlichen Körper trocken zu halten, also einen genügenden Schweißtransport nach außen zu ermöglichen. Erfolgt dieser Abtransport nicht, so schlägt sich die Feuchtigkeit auf den Fuß nieder, wodurch einmal ein ausgeprägtes Gefühl des Unbehagens verursacht und zum anderen auf der Oberfläche zugleich ein Schweißstau bewirkt und damit die weitere Schweißsekretion sowie der nötige Abtransport der Körperwärme gehemmt wird. Außerdem tritt unter dem Einfluß der Feuchtigkeit und einer gleichzeitig erfolgenden pH-Verschiebung ins alkalische Gebiet eine Quellung und Erweichung der Hornschicht der Epidermis ein, wodurch die Gefahr eines Wundscheuerns zwischen den Zehen gesteigert wird. Schweißfußbildung, Fußpilzvermehrung und Kreislaufbelastungen sind die sekundären Folgen einer solchen Anreicherung von Schweiß im Schuh. Es ist zwar mit Recht darauf hingewiesen worden, daß die Infektionsquelle für das Auftreten von Fußpilzkrankungen nicht im Schuh zu suchen sei, aber wenn der Fußschweiß nicht genügend entfernt wird, bildet sich um den Fuß herum eine feuchtwarme Kammer, in der die Pilze unter dem Einfluß von Feuchtigkeit, Wärme und alkalischem pH-Bereich besonders gut gedeihen und sich vermehren können. Daher muß von allen Materialien für Bekleidungszwecke gefordert werden, daß sie eine genügende Porosität besitzen, wobei es nicht so sehr auf eine Luftdurchlässigkeit ankommt, weil Luft im Schuh ja praktisch kaum vorhanden ist, sondern viel mehr in erster Linie auf eine genügend hohe Wasserdampfdurchlässigkeit.

Wie ist es nun mit den verschiedenen Materialien am Schuh in dieser Richtung bestellt? Lederbrandsohlleder, gleichgültig ob es sich um Narben- oder Spaltleder handelt, haben nach unseren Untersuchungen erheblich höhere Werte der Wasserdampfdurchlässigkeit als die entsprechenden Austauschstoffe, so daß ihnen hier ohne Zweifel ein Vorzug einzuräumen ist, wenn nicht, was leider allzu oft der Fall ist, durch Anbringen einer unzureichenden, völlig unporösen Deckbrandsohle dieses gute Saugvermögen wieder zunichte gemacht wird. Allerdings kann diese Wasserdampfdurchlässigkeit bei Brandsohlen nur dann zum Abtransport der feuchten Ausdünstungen beitragen, wenn auch die darunter befindliche Laufsohle den Wasserdampf übernehmen und nach außen transportieren kann. Das ist bei Ledersohlen der Fall, Gummisohlen sind dagegen völlig unporös, und dann nützt auch die gute Wasserdampfdurchlässigkeit der Brandsohle nicht viel. Gummisohlen fördern also die Ansammlung von Feuchtigkeit im Schuh. Diese Unterschiede wurden auch bei unseren Trageversuchen klar bestätigt, und es zeigte sich, daß die Behauptung, die Porosität der Sohle spiele für die Tragehygiene keine Rolle, falsch ist, und zwar besonders dann, wenn man auch für Brandsohlen statt Leder Kunststoffe einsetzt, bei denen auch eine weitere Eigenschaft, auf

die ich unten noch zu sprechen komme, das Wasserdampfspeichungsvermögen, ungenügend ist. Es wird zwar häufig behauptet, daß diese Auffassung nicht richtig sei, weil bei den heutigen Herstellungsverfahren der meisten Schuhtypen die VOn Haus aus gute Atmungsfähigkeit der Lederlaufsohle durch das Bestreichen mit Sohlenklebstoffen und das Arbeiten mit Ausballmassen völlig unterbunden würde. Das ist indessen nicht oder nur bedingt richtig. Wir haben zahlreiche Aufstriche von Ausballmassen der verschiedensten Zusammensetzungen untersucht und dabei in allen Fällen gefunden, daß sie eine völlig ausreichende Wasserdampfdurchlässigkeit besitzen, also keineswegs unporös sind. Klebschichten können natürlich den Wasserdampf transport nach außen stark unterbinden, wenn die gesamte Sohlenfläche mit Klebstoff eingestrichen wird. Wenn man aber den Klebstoff nur auf die Randpartien streicht, die allein für die Festigkeit der Verklebung maßgebend sind, dann bleibt im inneren Teil der Sohle die gute Wasserdampfdurchlässigkeit erhalten, und tatsächlich wird diese Arbeitsweise von einer ganzen Reihe vOn Firmen, die Gesundheitsschuhe herstellen, durchgeführt.

Nun zu den Materialien für den Schuhoberbau. Daß Oberleder atmet und eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit besitzt, braucht nicht besonders erwähnt zu werden. Daß die älteren unporösen Oberbaumaterialien auf Gewebe- und Gewirkebasis diesen Anforderungen nicht entsprechen, ist Ihnen ebenfalls bekannt. Die KunststoHindustrie hat sich zwar seit langem bemüht, ihre Materialien porös zu machen, doch waren die Poren dann meist zu groß und ließen auch das Wasser rasch eindringen. Das Charakteristikum sachgemäß hergestellten Oberleders besteht darin, daß es eine dem Verwendungszweck angepaßte mittlere Mikroporosität besitzt, bei der die Poren gerade so groß sind, um den Wasserdampf nach außen durchtreten zu lassen, dem Wassertropfen aber infolge seiner größeren Oberflächenspannung den Durchtritt nach innen zu verwehren. Dieses besondere Verhalten kann durch eine Hydrophobierung noch verstärkt werden, und wir haben gefunden, daß bei richtiger Hydrophobierung des Leders zwar die Wasserdichtigkeit noch stark verbessert, Aufnahme und Durchlässigkeit für Wasserdampf dagegen kaum beeinflußt werden. Im Falle des Corfam ist es nun zweifellos gelungen, eine dem Leder gleichwertige Mikroporosität zu entwickeln, so daß es im Gegensatz zu den OberlederaustauschstoHen älterer Art bei einwandfreier Wasserdichtigkeit doch eine Wasserdampfdurchlässigkeit besitzt, die in der Größenordnung des Oberleders liegt. Es war also zu erwarten, daß auch bei den Trageversuchen bei Leder und Corfam gleich trockene Füße resultieren würden. Das war aber nicht der Fall, die Mehrzahl der Träger stellte vielmehr beim Corfamschuh eindeutig feuchte, beim Lederschuh trockene Füße fest. Worauf ist das zurückzuführen? Damit komme ich zur vierten, für ein Schuhbaumaterial wichtigen Forderung.

---

#### **4. Forderung: Das am Schuh verarbeitete Material muß ein genügendes Wasserdampfspeichungsvermögen haben**

Die Schweißmengen, die der Fuß abscheidet, sind ohne Zweifel je nach der individuellen Veranlagung des Menschen, je nach der Arbeitsleistung, der Außentemperatur und anderen Faktoren außerordentlich verschieden. Entsprechend schwanken auch die diesbezüglich in der Fachliteratur gemachten Angaben erheblich. Nach Mitteilung von Herrn Prof. Lehmann vom Max-Planck-Institut für Arbeitsphysiologie in Dortmund haben wir bei unseren Berechnungen einmal zugrunde gelegt, daß beim ruhenden Menschen an der Fußsohle bei 20° eine Schweißabgabe von 30 g, bei 30° von 50 g und bei 38° wieder von 30 g erfolgt. Die entsprechenden Zahlen am Fuß rücken betragen bei 26-27° C 30-50 g und bei 40° C 350-400 g/m<sup>2</sup>. Setzt man nun diese Zahlen zu den testgestellten Wasserdampfdurchlässigkeitswerten in Beziehung, so stellt man mit Erstaunen fest, daß selbst bei Leder, von dessen ausreichender Atmungsfähigkeit wir alle überzeugt waren, die Wasserdampfdurchlässigkeit nicht ausreicht, um diese feuchten Ausdünstungen zu entfernen. Was

geschieht mit dem restlichen Schweiß und warum haben wir bei Austauschstoffen für Brandsohlen und bei Corfam einen feuchten Fuß, bei Leder unter gleichen Bedingungen dagegen nicht?

Hier tritt eine weitere Eigenschaft des Leders in Aktion, die Wasserdampfaufnahme als Maß für ein Wasserdampfspeicherungsvermögen. Auch hier besitzen Lederbrandsohlen und Oberleder ein wesentlich günstigeres Verhalten gegenüber den entsprechenden Austauschstoffen. Wenn man annimmt, daß von der vom Fußrücken abgegebenen Schweißmenge von 40 g/h m<sup>2</sup> nur die Hälfte durch die Wasserdampfdurchlässigkeit entfernt wird und damit ein überschuß von 20 g/h m<sup>2</sup> zurückbleibt, so kann Oberleder diese Wasserdampfmenge über mindestens 6 Stunden speichern, während bei Corfam schon nach höchstens 1/2 Stunde das Speicherungsvermögen erschöpft ist. Bei Brandsohlwerkstoffen sind die Verhältnisse analog. Bei einem überschuß von 15 g/h m<sup>2</sup> würden Brandsohlleder über etwa 10 Stunden diese Menge binden können, während bei Vlieskunststoffen schon nach 4 Stunden das Wasserdampfspeicherungsvermögen erschöpft ist. Diese Sonderstellung des Leders gegenüber seinen Austauschstoffen wird noch dadurch unterstrichen, daß es diese Wassermenge nicht nur adsorptiv in den Faserzwischenräumen aufnimmt, sondern auch micellar aufzunehmen und mit den im Kollagen vorhandenen stark polaren Gruppen (ähnlich wie bei Wolle) relativ fest zu binden vermag. Daher fühlt sich Leder bei gleichem Wassergehalt bei weitem nicht so feucht an wie seine Ersatzstoffe. Wir haben beispielsweise den verschiedenen Brandsohlmaterialien jeweils die gleiche Wassermenge zur Aufnahme angeboten und diese Muster dann einer Reihe völlig unbeteiligter Menschen vorgelegt mit dem Ersuchen, festzustellen, welche Materialien den höheren Feuchtigkeitsgehalt besäßen. Alle Prüfer sprachen ausnahmslos die Austauschstoffe als wesentlich feuchter an. In diesem Zusammenhang interessiert auch das Ergebnis eines »Filtrierpapiertestes«, bei dem den verschiedenen Brandsohlmaterialien wieder jeweils die gleichen Wassermengen zur Aufnahme angeboten und die Proben dann eine Stunde zwischen Filtrierpapier und Glasscheibe gelagert wurden, so daß das Wasser nur in das Filtrierpapier abwandern konnte. Der eingetretene Gewichtsverlust betrug in Prozent der aufgenommenen Wassermenge bei den Ledern im Mittel 6,5%, bei den vliesartigen Brandsohlwerkstoffen dagegen 22,7010 was die stärkere Bindung des Wassers an die Ledersubstanz deutlich unterstreicht.

---

Ich hoffe, Ihnen gezeigt zu haben, daß für die Herstellung eines fußgerechten Schuhs nicht nur der fußgerechte Leisten von Bedeutung ist, sondern daß es auch wichtig ist, daß die verarbeiteten Materialien in tragehygienischer Hinsicht gewissen Mindestanforderungen entsprechen.

1. Sie müssen eine dem jeweiligen Verwendungszweck angepaßte bleibende Dehnung haben, so daß sich der Schuh sowohl in der Brandsohle wie im Oberleder in kürzester Zeit der jeweiligen individuellen Fußform anpassen kann.
2. Sich unter dem Einfluß der Fußfeuchtigkeit in ihrer Fläche so verändern, daß sie sich dem Tagesrhythmus der Volumenveränderung des Fußes anpassen können.
3. Eine zweckentsprechende Mikroporosität haben, die bei sachgemäßer Herstellung - gegebenenfalls unterstützt durch eine richtige Hydrophobierung - gute Wasserdichtigkeit und gute Atmungsfähigkeit zugleich gewährleistet.
4. Ein hohes Wasserdampfspeicherungsvermögen besitzen.

Es kommen sicherlich noch andere Gesichtspunkte hinzu. Ich habe Ihnen jedoch in meinem Vortrag zunächst einmal die wichtigsten Punkte herausgestellt und anhand der übermittelten Zahlen gezeigt, in welchem starkem Maße gerade in diesen markanten Eigenschaften das Leder seinen Austauschstoffen überlegen ist. Dieses auf die besonderen Bedingungen der menschlichen Haut so vorzüglich abgestimmte Verhalten des Leders ist aber nicht verwunderlich, denn Leder wird ja aus tierischer Haut hergestellt, also aus einem Material, das schon am Körper des lebenden Tieres die gleichen

Aufgaben zu erfüllen hatte, die es später in seiner Funktion als Leder am Schuh oder als Bekleidungsmaterial schlechthin erfüllen soll. Die Aufgabe der Lederherstellung hat es daher lediglich zu sein, diese von der Natur aus gegebenen wertvollen Eigenschaften der tierischen Haut zu fixieren und möglichst wenig zu verändern. Je besser das gelingt, desto mehr wird das natürliche Bekleidungsorgan des Tieres auch stets das beste Bekleidungsmaterial für den menschlichen Körper sein.

---

---

## Kategorien:

[Alle-Seiten](#), [Gesamt](#), [Lederpruefung](#), [Sonderdrucke](#), [Lederpflege](#)

---

## Quellenangabe:

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

## Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend erfolgen.

---

[www.Lederpedia.de](#) - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

---

From:  
<https://lederpedia.de/> - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Permanent link:  
[https://lederpedia.de/veroeffentlichungen/sonderdrucke/62\\_fussbekleidungsmaterial\\_in\\_tragehygienischer\\_sicht](https://lederpedia.de/veroeffentlichungen/sonderdrucke/62_fussbekleidungsmaterial_in_tragehygienischer_sicht)

Last update: 2019/04/28 20:09

